

涤纶覆膜针刺毡滤料

基 布		涤纶
面 层		涤纶
处理工艺		PTFE 覆膜
成品重 (g/m ²)		550 ± 5%
厚度 (mm)		2.0 ± 10%
温度 (°C)	使用	≤ 130
	瞬间	< 150
强力 (N/50mm)	经向	≥ 1000
	纬向	≥ 1250
伸长率 @50N/20cmx5cm	经向	≤ 1.5%
	纬向	≤ 1.5%
热收缩 130°C 2h	经向	≤ 3%
	纬向	≤ 2.0%
透气量 (L/dm ² · min) @200pPa		20-50
胀破强度(psi)		≥ 500